













JAUNĀ Glasurit® Profesionālā pildošā, antikorozijs grunts, pelēka

Pielietošana: Pildošā antikorozijs grunts












- Īpašības:**
- Pielietojama uz tērauda, cinkota tērauda, alumīnija, vecas krāsas un GRP/SMC
 - Var uzklāt tieši uz metāla virsmas
 - Labas antikorozijs īpašības, izturīga pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, laba nobeiguma kvalitāte
 - Var tik uzklāta zem Glasurit 285- gruntīm/pildošajām gruntīm

- Piezīmes:**
- Pielietojiet melnu kontrolkrāsu labākiem slīpēšanas rezultātiem
 - Notīriet virsmu ar Glasurit 700-10 attaukotāju vai tīrīšanas līdzekli pirms uzklājat 285-270
 - 204/42/IIB(c I)(540)539: Atbilst EU VOC standartiem (produkta kategorija: IIB.c. II) gatavs lietošanai ir maks. 540 g/L VOC. VOC saturs šim produktam ir 539 g/L.

	Krāsu sisēma		Sedzmība	519 m ² /L pie 1 mikr.
	Jaukšanas attiecības	5 : 1 : 1 100%	285-270	
	Cietinātājs	20%	929-58	
	Šķīdinātājs	20%	352-91/50/216	
	Grunts viskozitāte DIN 4 pie 20°C	18-20 s.	Izstrādāšanas ilgums	2 h pie 20°C
	Krāsošanas pistoles tips Spiediens pie krāsošanas	HVLP-pistole: 1.7-1.9 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 iekšējais spiediens	Augstspiediena pistole: 1.6-1.8 mm 2.0 bar	
	Kārtu daudzums	½ +1	Kārtas biezums:	50-70 mikr.
	Šķīdinātāja iztvaikošanas laiks pie 20°C	3 – 5 min. starp kārtām		
	pie 20 °C pie 60 °C	Atstāt nožūt uz nakti 30 min.		
	Infra sarkanā lampa (īsie viļņi)	9 min.		
	Slīpēt: manuāli	P 800		
	Slīpēt: ar orbitālo slīpmašīnu	P 400		

Nr.	Nosaukums	Kods	Daudz.	Cena LS bez PVN
1	GLASURIT profesionālā grunts 1L	2852701	1 gab.	16,79
2	GLASURIT profesionālās grunts ciet. 0.5L	9295805	1 gab.	9,36
3	GLASURIT Atšķaidītājs normāls 1L	352911	1 gab.	5,47
4	GLASURIT Atšķaidītājs normāls 5L	352915	1 gab.	26,05
5	GLASURIT Atšķaidītājs ātrs 1L	352501	1 gab.	5,75
6	GLASURIT Atšķaidītājs ātrs 5L	352505	1 gab.	27,64
7	GLASURIT Atšķaidītājs lēns 1L	3522161	1 gab.	5,53
8	GLASURIT Atšķaidītājs lēns 5 L	3522165	1 gab.	26,53

JAUNĀ Glasurit® Profesionālā pildošā, antikorozijs grunts, pelēka**Alternatīva: Uzklāšanai kā bieza slāņa grunts**

	Uzklāšana	Bieza slāņa grunts	Pildošā grunts
	Sedzamība	519 m ² /L pie 1 mikr.	
	Jaukšanas attiecības	5 : 1 : 1 100%	285-270
	Cietinātājs	20%	929-58
	Šķīdinātājs	20%	352-91/50/216
	Grunts viskozitāte DIN 4 pie 20°C	18-20 s.	Izstrādāšanas ilgums 2 h pie 20°C
	Krāsošanas pistoles tips Spiediens pie krāsošanas	HVLP-pistole: 1.7-1.9 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 iekšējais spiediens Augstspiediena pistole: 1.6-1.8 mm 2.0 bar	HVLP-pistole: 1.3-1.7 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 iekšējais spiediens Augstspiediena pistole: 1.3-1.7 mm 2.0 bar
	Kārtu daudzums Kārtas biezums	2-3 80-100 mikr.	1 plāns slānis nobeigumam 10-20 mikr.
	Šķīdinātāja iztvaikošanas laiks pie 20°C	-	10-15 min. starp kārtām
	pie 20 °C pie 60 °C Infrasarkanā lampa (īsie viļņi)	Atstāt nožūt uz nakti 40 min. 15 min.	- - -
	Slīpēt: manuāli	P 800	-
	Slīpēt: ar orbitālo slīpmašīnu	P 400	-

Strādājot ar mūsu produktiem ievērot rekomendācijas atbilstoši apstākļiem un izmantojamiem materiāliem. Ievērot drošības tehnikas noteikumus. Visas tiesības aizsargātas.

Produkti domāti tikai profesionālai lietošanai. Ievērot VBG 23 drošības tehnikas noteikumus un ES drošības normas. Strādājot nodrošināt labu ventilāciju. Lietot aizsargmasku.

Marķēšana pēc VbF, aprakstu par drošības tehniku skatīt datu drošības lapās.