

NOVAKRYL 540 laka (bezkrāsaina)

Pielietošana: **NOVAKRYL 540 - bezkrāsaina akrila laka ar augstu noturību pret švīkām.**

Loti ātri žūstoša.

Īpašības:

Pielietojama uz visām bāzes krāsām, arī ūdens bāzes.

Noturīga pret UV starojuma un laika apstākļu iedarbību.








Piezīmes:

- Piemērota nelieliem remontiem, maksimums 3 detaļas.

- Nestrādāt telpās, kur temperatūra ir virs 25°C.

- NOVAKRYL 540 laku drīkst sajaukt tikai ar NOVOL HARDENER H5140



		VOC II/B/e limits = 840g/l VOC saturs šim produktam = 820g/l
	Jaukšanas attiecības: NOVAKRYL 540 H5140 cietinātājs THIN 850	2 1 10 - 20%
	Palīgprodukti: PLUS 750 akrila produktu žūšanas paātrinātājs THIN 850 šķīdinātājs (ātrs, standarta) PLUS 770 elastifikators	
	Izstrādāšanas ilgums pie 20°C :	30 min.
	Lakošanas viskozitāte DIN 4 pie 20°C:	16 - 18 s
	Krāsošanas pistoles tips: Darba spiediens:	1.3 – 1.4 mm 3.0 – 4.0 bar
	Slāņu daudzums: Slāņu biezums:	2 - 3 20 - 25 mikr.
	Šķīdinātāja iztvaikošanas laiks pie 20°C:	3 - 5 min. starp slāņiem
	Nelīp putekli: pie 20 °C: pie 60 °C: Gatava apstrādei: pie 20 °C: pie 60 °C: Pilnībā nožuvusi: pie 20 °C:	15 min. 5 min. 8 h 20 min. 5 dienas
	Patēriņš (1.0l laka + 0.5l cietinātājs) 50 mikr. biezs slānis:	12 m ²

Nosaukums	Artikuls	Cena Ls, bez PVN
NOVAKRYL 540 laka 1L	38061	6,32
NOVAKRYL H5140 cietinātājs 540 lakai 0.5L	35611	3,97